

AplaJointFiller

Material de umplere si spacluire pentru gips carton

Descrierea produsului

AplaJointFiller este o pudra fina pe baza de ipsos in amestec cu aditivi chimici speciali. Are un grad de alb si o flexibilitate excelente, se aplica usor si reda o suprafata perfect neteda, fara crapaturi, gata pentru a fi vopsita. Este utilizat pentru suprafete interioare, pereti sau tavane.

Domenii de utilizare

Se foloseste pentru nivelarea rosturilor dintre placile de gips – carton, impreuna cu banda de armare. Se poate folosi si pentru remedierea suprafetelor placilor din gips – carton zgariate sau lovite in timpul depozitarii sau transportului si pentru spacluirea unor suprafete mai mari.

Caracteristici tehnice

Tip ...	pudra fina pe baza de ipsos
Rezistenta la compresiune	16 N/mm ²
Granulatie maxima	100 µm
Adeziune la stratul support	0.78 N/mm ²
Timp de lucru.....	60 min
Temperatura mediului la aplicare...	+ 50C - +350C

Mod de aplicare

a) Pregatirea suprafetei

Suprafata trebuie sa fie curata si fara urme de praf, grasimi sau alte impuritati. Rosturile placilor de gips carton sau crapaturile ce urmeaza sa fie acoperite cu **AplaJointFiller** trebuie razuite si pregatite cu un spaclu pentru a lua forma literei V lat de 2-3 mm.

b) Pregatirea materialului

Se toarna 0,45 – 0,50 l apa intr-un vas curat . Se adauga treptat 1Kg de **AplaJointFiller** amestecand continuu pana la obtinerea unei paste omogene. Pasta astfel obtinuta se lasa circa 2 - 4 min. pana a fi gata de folosire. Pasta care incepe sa se intareasca (dupa 30 – 40 min. in functie de temperatura si de umiditatea incaperii) nu se mai foloseste.

Pentru umplerea rosturilor dintre placile de gips-carton materialul se foloseste in doua straturi.

Primul strat are rol de umplere bruta a rosturilor, peste care se aseaza banda de armare iar apoi se niveleaza.

Al doilea strat se aplica dupa uscarea primului si se smirgheluieste dupa uscare.

Pentru spacluirea suprafetelor trebuie sa se aiba in vedere curatarea suprafetelor suport de praf sau grasimi. La suprafetele de ipsos trebuie aplicat mai intai un strat de amorsa.

In stratul de material (0.3 –0.5cm) se aseaza plasa de fibra de sticla peste care se vine cu un al doilea strat subtire de material. Se slefuieste dupa uscare.

Nota : Pentru obtinerea unor rezultate excelente se recomanda folosirea ca ultim strat a gletului de perete **AplaFill**.

Se recomanda ca aplicarea produsului AplaJointFiller sa fie realizata cu gletiera speciala AplaTool Inox Profi.

Consum

- 0,3 – 0,4 Kg / mp in cazul folosirii la imbinarea placilor de gips – carton ;
- 1 – 1,5 Kg / mp in cazul folosirii ca masa de spaclu (consumul depinde de grosimea stratului de material de umplere folosit).

Ambalare

Saci de 20Kg si 5Kg.

Depozitare

Se depoziteaza paletizat, in locuri uscate, dar nu mai mult de 6 luni.

Siguranta si sanatate

Acest produs nu este considerat periculos pe durata folosirii lui.
In orice caz, evitati contactul cu pielea si ochii. In cazul contactului, a se spala cu multa apa.
A nu se lasa la indemana copiilor.
Pentru mai multe informatii, consultati fisa de securitate.