

## AplaWoodCare

### Email pe baza de apa pentru lemn, pereti si metal

**Apla WoodCare** este un email pe baza de apa de calitate excelenta pentru uz interior si exterior. Se caracterizeaza printr-o aderență excelenta. Nu prezinta efect de ingalbenire odata cu trecerea timpului. Acopera suprafetele de lemn, metal si PVC, dar si peretii. Poate fi folosita, de asemenea, pentru revopsirea suprafetelor mai vechi care au fost acoperite initial cu emailuri pe baza de solvent.

#### Caracteristicile produsului

- Este inodor
- Aderență excelenta pe suprafete de lemn, beton, metal, pereti si PVC
- Putere mare de acoperire
- Uscare rapida
- Rezistență ridicata la uzura

Tip produs : email 100 % acrylic, pe baza de apa.

Mecanismul de formare al peliculei: fizic – prin evaporarea apei si coalescent la temperaturi cuprinse intre 15 si 30° C.

#### Caracteristici tehnice

- Putere de acoperire : 8 – 10 mp/l
- Componente organice volatile : max 105g/l
- Timp de uscare: 2 h, al doilea strat se poate aplica dupa 6 h (poate mai mult in functie de temperatura si umiditate)
- Diluare :
  - 10 – 20 % cu apa curata in cazul aplicarii cu pensula sau trafaletul
  - 20 – 30 % cu apa curata in cazul aplicarii mecanizate cu ajutorul pulverizatorului
- Temperatura de aplicare : nu se aplica sub 10° C sau peste 35° C
- Depozitare : in spatii inchise la temperaturi inchise intre 5° C si 40° C

## Instructiuni de aplicare

In vederea obtinerii performantelor maxime ale produsului este necesara respectarea stricta a tuturor instructiunilor de aplicare, a conditiilor, precautiilor si eventualelor limitari.

Inainte de aplicarea straturilor de email **AplaWoodCare**, suprafata trebuie sa fie curatata, uscata si fara impuritati sau materiale neaderente, fara praf, grasimi sau saruri. In cazul in care suprafata de lemn prezinta fisuri sau denivelari, acestea trebuie, in prealabil, astupate si nivelate corespunzator cu **AplaStoco**. Se amorseaza cu grundul **AplaMultiPrimer**, care se aplica in doua straturi.

## Metode aplicare

Emailul **AplaWoodCare** se aplica cu pensula sau trafaletul, dupa ce-a fost diluat 10 - 20 % cu apa curata sau cu ajutorul pulverizatorului, dupa ce-a fost diluat 20 – 30 % cu apa curata.

Pentru o buna eficienta si o calitate sporita a emailului **AplaWoodCare**, se recomanda folosirea unui trafalet cu puf scurt sau a unei pensule sintetice pentru obtinerea unei suprafete finale foarte fine.

Instrumentele trebuie spalate dupa aplicare cu apa calduta si solutie de detergent imediat dupa folosire.

## Uscare

Timpul de uscare depinde de temperatura si umiditate (mediu si suport) si grosimea peliculei. Timpul de uscare este prelungit de scaderea temperaturii sau de grosimea peliculei. Temperatura ideala de uscare a peliculei este de  $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ .

**Disponibilitate** : GLOSS si SATIN, in ambalaje de 0,75 l si 2,25 l

## Informatii pentru siguranta si sanatate

- In cazul contactului cu ochii spalati imediat cu multa apa si cereti sfatul medicului
- In cazul inghitirii accidentale mergeti imediat la medic
- Nu contine plumb sau mercur
- Nu lasati la indemana copiilor
- Nu folositi recipientului pentru articole comestibile.

## ATENTIE !

Acest produs nu este inflamabil. In caz de incendiu, folositi spuma  $\text{CO}_2$  si pudra uscata. Nu folositi jet de apa.